

بررسی کوپلینگ پیزوالکتریکی و آنیزتروپی بر انتشار امواج صوتی در بلوره صوتی لیتیوم نیوباته

شاهرخ رضائی، مرتضی اسکندری قادری و محمد رحیمیان*

دانشکده فنی، دانشگاه تهران

(دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸)

چکیده- سرعت صوت در اغلب مواد بستگی به الاستیسیته و چگالی مواد دارد، ولی بررسی انتشار امواج در بلورهای صوتی پیزوالکتریکی بهسبب آنیزتروپی و بدویزه کوپلینگ پیزوالکتریکی یک مسأله کاربردی مهم و چالش برانگیز است. در این مقاله با استفاده از حل تحلیلی- عددی معادله کریستوفل اصلاح یافته، براساس مفهوم سرعت گروهی، اثر کوپلینگ پیزوالکتریکی و آنیزتروپی بر سرعت امواج صوتی (شبیه طولی، شبیه عرضی عمودی و شبیه عرضی افقی) در ویفرهای مختلف بلوره صوتی لیتیوم نیوباته (آنیزتروپی قوی) بررسی می‌شود و با داده‌های آزمایشی تصدیق می‌شود و دامنه سرعتهایی که این بلوره صوتی می‌تواند دارا باشد، تعیین می‌شود. نتایج این مطالعه برای طراحی فراماده صوتی و بلورهای فونونی و موجبرهای پایه پیزوالکتریکی کاملاً اساسی است.

واژه‌های کلیدی: بلوره صوتی، لیتیوم نیوباته، انتشار امواج صوتی، کوپلینگ پیزوالکتریکی.

Investigation of Piezoelectric Coupling and Anisotropy Effect on Acoustic Wave Propagation at LithiumNiobate Crystalloacoustic

S. Rezaei, M. Eskandari-Ghadi and M. Rahimian*

School of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

Abstract: The acoustic wave velocity depends on elasticity and density at most materials, but because of anisotropy and especially piezoelectric coupling effect, the acoustic wave propagation at piezoelectric based crystalloacoustic materials, is an applied and challenging problem. In this paper, using modified Christoffel's equation based on group velocity concept, the effect of anisotropy and piezoelectric coupling at different wafers of lithium niobate crystalloacoustic (strong anisotropy) on acoustic wave velocity (semi-longitudinal, semi-vertical transverse wave and semi-horizontal transverse wave) is investigated, and validated by experimental data. Then, the acoustic wave velocity ranges that can be supported are determined. The result of this study can be essential at acoustic metamaterials design, Phononic crystal and piezoelectric based wave-guides.

Keywords: Crystalloacoustic, Lithium niobate, Acoustic wave propagation, Piezoelectric coupling.

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: shrezaei@ut.ac.ir

فهرست علائم

u_i	بردار جایه‌جایی	c_{ijkl}	تansور ضرایب الاستیستیته
ρ	چگالی ماده	D_i	میدان‌های بردار جایه‌جایی الکتریکی
σ_{ij}	تansور تنش کوشی	E_i	میدان الکتریکی
ϕ	پتانسیل الکتریکی	e_{ijk}	ثوابت پیزوالکتریستیه

۱- مقدمه

کاربردی در حوزه پردازش سیگنال، فرستنده‌های رادیوفرکانسی، کنترل ارتعاشات صوتی و طراحی فیلترهای بالاگذر^۰ و پایین گذر^۹ صوتی در زمینه کنترل فرکانس‌های صوتی کاملاً حائز اهمیت است [۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱]. از آنجا که سرعت امواج صوتی در پیزوالکتریک‌ها در حدود صد هزار بار کمتر از سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی در این مصالح است، از این‌رو فرض می‌شود که امواج الکترومغناطیسی به صورت بلادرنگ منتشر خواهد شد و میدان الکتریکی از پتانسیل الکتریکی به دست می‌آید. این فرض تقریب شبه استاتیکی^{۱۰} نامیده می‌شود که در نتیجه می‌توان فرض نمود که در یک محیط هموزن و بی‌نهایت، امواج به فرم امواج مسطح^{۱۱} منتشر می‌شود. تئوری محورهای صوتی^{۱۲} به وسیله مرجع [۱۰] توسعه یافت که در آن جهت‌های انتشار امواج را برای بلورهای صوتی غیرمقید ارائه نمود. تئوری وی وابسته به محورهای مختصات بود، بنابراین معیارهای متعددی به منظور مستقل نمودن انتشار امواج از دستگاه مختصات ارائه شد [۴، ۱۱ و ۱۲]. اثر آنیزتروپی بر انتشار امواج صوتی توسط مرجع [۱۳] ارائه شد. تفسیر سطوح کندی^{۱۳} (عکس سرعت فاز) و سرعت فازهای مختلف توسط مرجع [۱۴] ارائه شد. سرعت امواج در بلورهای ارتوتوروبی^{۱۴} و شش وجهی^{۱۵} در مرجع [۱۵] ارائه شد. همچنین [۱۶] شرایط لازم و کافی برای حضور امواج طولی و عرضی در این بلوره‌ها را ارائه نمود.

این مقاله به بررسی اثر کوپلینگ پیزوالاستیکی و آنیزتروپی بر انتشار امواج صوتی در بلوره صوتی لیتیوم نیوباته^{۱۶} (این بلوره به واسطه خلوص ذاتی و حساسیت شیمیایی ویژه آن و نیز قابلیت ساخت مینیاتوری با استفاده از آن، یک کاندیدای مناسب

شاخصه‌ای از مصالح مهندسی هوشمند موسوم به پیزوالاستیک (پیزوالکتریک) مورد توجه محققان قرار گرفته است به ویژه اینکه این مواد در کنترل ارتعاشات صوتی از طریق تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و بر عکس به کار گرفته می‌شوند. نشان داده شده است که چگونه می‌توان تنش‌ها را با استفاده از میدان‌های الکتریکی کنترل کرد [۱]. اگرچه سرعت صوت در مواد بستگی به الاستیستیته و چگالی آنها دارد، اما به سبب آنیزتروپی در بلورهای صوتی^۱ نظیر پیزوالکتریک‌ها و به ویژه به سبب کوپلینگ پیزوالکتریکی، انتشار امواج در محیط پیزوالکتریکی با درنظر گرفتن کوپلینگ یک مسئله کاربردی و مهم و چالش برانگیز است زیرا آنیزتروپی در بلورهای صوتی منجر به خلق پدیده‌های کیفی با خواص منحصر به فرد جدید به ویژه در طراحی فرامواد^۲ صوتی می‌شود. انتشار امواج مکانیکی یا صوتی در یک محیط هموزن و نامحدود امواج صوتی حجمی^۳ نامیده می‌شوند. برای بلورهایی که دارای درجه بالایی از تقارن هستند، اگر جهت انتشار هم راستا با جهت‌های اصلی باشد، در آن صورت سرعت فازی موج به سادگی قابل محاسبه است، ولی برای یک جهت دلخواه که نیازمند حل معادله مشخصه^۴ یا معادله کریستوفل^۵ از طریق تعیین مقایر اصلی^۶ است، مسئله کاملاً پیچیده می‌شود، زیرا انتشار امواج در محیط‌های آنیزتروپی^۷ مستلزم حل معادلات جبری درجه سوم یا بالاتر است که فقط برای حالت‌های ساده پاسخ‌های آن مقدور است. محققان حالت‌های خاصی از انتشار موج دلخواه در این محیط‌ها را بررسی کرده‌اند [۱، ۲، ۳ و ۴]. بررسی انتشار امواج الکتروالاستیک در پیزوالکتریک‌ها به لحاظ طراحی‌های

$$e_{kij} \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_k \partial x_j} - \epsilon_{ki} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_k \partial x_i} = 0 \quad (3)$$

و رابطه وابسته به آن به صورت زیر بیان می شود:

$$\sigma_{ij} = c_{ijkl} s_{kl} + e_{kij} \frac{\partial \phi}{\partial x_k} \quad (4)$$

$$D_k = e_{kij} s_{ij} - \epsilon_{ki} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \quad (5)$$

همچنین رابطه تغییر مکان- کرنش نیز به صورت زیر بیان می شود:

$$s_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (6)$$

$$E_k = - \frac{\partial \phi}{\partial x_k} \quad (7)$$

که u_i مؤلفه های بردار تغییر مکان و تانسور تنش در هر نقطه i,j است و میدان الکتریکی و جا به جایی الکتریکی به ترتیب با توابع برداری E_i و D_i نشان داده می شود. به علاوه در روابط فرق c_{ijkl} ، e_{ijk} ، s_{ij} به ترتیب تانسور الاستیسیته و ماتریس ضرایب دی الکتریک است. e_{ijk} تانسور پیزوالکتریک و ϕ نیز پتانسیل اسکالار الکتریکی است.

ماتریس ضرایب پیزوالکتریک اغلب شبیه ماتریس ضرایب بردار پلاریزاسیون است که بر حسب نوع کریستالوگرافی و گروه های کوری^{۱۸} در ۱۷ گروه تعریف می شود. به دلیل کوپلینگ پیزوالکتریک، دو کلاس از این مصالح که متعلق به گروه های "۲" و "m" گروه های کوری هستند، دارای تقارن مونوکلینیک هستند و شرایط کوپلینگ پیزوالکتریکی (اثر مستقیم و معکوس) را به نمایش می گذارند. فرم ماتریسی جهت کلاس گروه "m" کوری به فرم زیر بیان می شود:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \\ D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{1111} & c_{1122} & c_{1133} & 0 & 0 & 0 & c_{1112} & -e_{211} \\ c_{1122} & c_{2222} & c_{2233} & 0 & 0 & 0 & c_{2212} & -e_{122} \\ c_{1133} & c_{2233} & c_{3333} & 0 & 0 & 0 & c_{2312} & -e_{132} \\ 0 & 0 & 0 & c_{2323} & c_{2331} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{2231} & c_{2131} & 0 & 0 & 0 \\ c_{1112} & c_{2212} & c_{3312} & 0 & 0 & 0 & c_{1212} & -e_{112} \\ e_{111} & e_{122} & e_{133} & 0 & 0 & 0 & e_{112} & \epsilon_{11} \\ e_{211} & e_{222} & e_{233} & 0 & 0 & 0 & e_{212} & \epsilon_{22} \\ e_{311} & e_{322} & e_{333} & 0 & 0 & 0 & e_{312} & \epsilon_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_1 \partial x_j} \\ \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_1 \partial x_j} \\ \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11} \\ s_{22} \\ s_{33} \\ -e_{222} \\ -e_{132} \\ -e_{231} \\ E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (8)$$

برای تجهیزات الکتروصوتی است) که دارای ساختار بلوره تریگونال^{۱۷} است از طریق حل عددی معادله کریستوفل اصلاح شده می پردازد و دامنه سرعت هایی که بلوره صوتی لیتیوم نیوباته می تواند داشته باشد را نشان می دهد. سپس درستی محاسبات از طریق نتایج آزمایشگاهی برای امتدادهای خاص تصدیق می شود.

۲- امواج الاستیک در محیط کریستال صوتی

پیزوالکتریکی

۱-۲- معادلات حاکم

بدین منظور محیط باز B شامل ماده مگنتو الکترو الاستیک درنظر گرفته می شود. اگر دستگاه مختصات دکارتی (O : x_1, x_2, x_3) به این محیط نصب شود و اگر تانسور تنش کوشی با σ_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) و جرم حجمی محیط با ρ نمایش داده شود، معادله حرکت در هر نقطه و در هر $t > 0$ ، در غیاب نیروهای جسمی به صورت زیر نوشته می شود:

$$\frac{\partial \sigma_{ij}(x_1, x_2, x_3, t)}{\partial x_j} = \rho \frac{\partial^2 u_i(x_1, x_2, x_3, t)}{\partial t^2} \quad (1)$$

با فرض اینکه محور x_3 بردار عمود بر صفحه تقارن در ساختار شبکه ای مونوکلینیک باشد، معادلات پیزوالکتریک کوپل بر حسب معادله حرکت و شارژ الکترواستاتیک به فرم اندیسی به صورت زیر بیان می شود [۱۰]:

$$c_{ijkl} \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_l \partial x_j} + e_{kij} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_k \partial x_j} = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \quad (2)$$

و فرم تانسوری جهت کلاس گروه "۲" کوری به فرم زیر بیان می شود:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \\ D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{1111} & c_{1122} & c_{1133} & \cdot & \cdot & c_{1112} & \cdot & \cdot & -e_{211} \\ c_{1122} & c_{2222} & c_{2233} & \cdot & \cdot & c_{2212} & \cdot & \cdot & -e_{222} \\ c_{1133} & c_{2233} & c_{3333} & \cdot & \cdot & c_{2312} & \cdot & \cdot & -e_{233} \\ \cdot & \cdot & \cdot & c_{2322} & c_{2331} & \cdot & -e_{122} & -e_{222} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & c_{2321} & c_{2131} & \cdot & -e_{131} & -e_{231} & \cdot \\ c_{1112} & c_{2212} & c_{2312} & \cdot & \cdot & c_{1212} & \cdot & \cdot & e_{212} \\ \cdot & \cdot & \cdot & e_{122} & e_{131} & \cdot & \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & e_{222} & e_{231} & \cdot & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \cdot \\ e_{211} & e_{222} & e_{233} & \cdot & \cdot & e_{212} & \cdot & \cdot & e_{233} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{11} \\ s_{22} \\ s_{33} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \\ E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (9)$$

در این صورت معادلات حرکت به صورت زیر بیان می شوند [۸]:

$$\left[\frac{1}{\rho} c_{ijkl} N_j N_l + \frac{1}{\rho} \frac{(N_m e_{mij} N_j)(N_j e_{jkl} N_l)}{N_m \epsilon_{mj} N_j} - v^2 \delta_{ik} \right] u_k = 0 \quad (15)$$

جمله اول داخل کروشه، معادله کریستوفل کلاسیک است که اندرکنش موج مسطح در صالح الاستیک را بر حسب نرمال های جبهه موج و ضرایب الاستیسیته بیان می کند و جمله دوم اندرکنش های موج مسطح با صالح پیزو الستوتالکتریک را با در نظر گرفتن عوامل بر شمرده فوق در حالت کوپل در نظر می گیرد. با توجه به معادله فوق مشاهده می شود که جمله دوم دارای ارتباط معنی داری برای انتشار امواج در برخی از جهت های مشخص است، در حالی که برای جهات دیگر مشخص نیست یعنی قطبش مدها دقیقاً موازی یا عمود بر بردار موج نمی شود و سطوح کنده برای مواد پیزو الکتریک شامل سطوح محدب، مقعر و زینی خواهند بود که به وسیله خطوط پارabolیک تقسیم بندی می شوند و برای هر نوع موج در هر امتداد دلخواه، دارای مقداری خاص است. به همین جهت در انتشار امواج در بلورهای صوتی پیزو الکتریکی، جهت موج و سرعت هر دو به صورت توانم در انتشار امواج مؤثرند.

در قالب ماتریسی برای جمله اول معادله فوق می توان نوشت:

$$C_{ik} \equiv \frac{1}{\rho} c_{ijkl} N_j N_l \quad (16)$$

جهت لحاظ نمودن اندرکنش های پیزو الکتریکی، از عملکر ماتریسی ثانویه استفاده می شود [۸]:

$\gamma_{ij} = 2s_{ij}$ کرنش های برشی هستند.

۱-۲- انتشار امواج در یک محیط نیم بی نهایت پیزو الکتریک شکل جواب جهت معادله حرکت برای یک موج مسطح به فرم زیر می تواند باشد:

$$u_k = A_k \exp(i(\omega t - (k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3))) \quad (10)$$

$$\phi = \Phi \exp(i(\omega t - (k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3))) \quad (11)$$

در روابط فوق، u_k ، ϕ مؤلفه k امین میدان جابه جایی نسبت به مبداء، A_k دامنه موج، $i = \sqrt{-1}$ ، ω فرکانس زاویه ای و \bar{k} بردار موج، x بردار مختصات و اندازه بردار \bar{k} برابر با $2\pi/\lambda$ است به طوری که λ طول موج است.

پاسخ های نوع اول منجر به ۳ نوع موج آکوستیکی و پاسخ های نوع دوم منجر به موج های الکترو مغناطیسی می شود. با جای گذاری این عبارات در معادله حرکت و معادله شارژ الکترواستاتیک، روابط زیر به دست می آیند:

$$\rho \omega u_i = c_{ijkl} k_j k_l u_k + e_{mij} k_j k_m \phi \quad (12)$$

$$0 = e_{jkl} k_l k_j u_k - \epsilon_{mij} k_j k_m \phi \quad (13)$$

جهت بررسی موج های آکوستیکی، پارامتر ϕ حذف و بر حسب u حل می شود. مؤلفه های بردار موج به صورت زیر بیان می شود:

$$k_i = (\omega/v) N_i \quad (14)$$

که در این رابطه v سرعت و ω فرکانس زاویه ای بوده و N_i کسینوس هادی های موج نرمال یا زوایای بردارهای هادی هستند.

فرضیات اضافه‌ای بر مسئله تحمیل می‌کند (مثلاً حل مسئله به طریق روش‌های عددی مبتنی بر آشوب). روش «تکرار خارج قسمت رایلی» یک روش عددی مبتنی بر تکرار است که در همه الگوریتم‌های مبتنی بر یافتن مقدار ویژه‌ها، مؤثر و کارآمد است، ولی مشروط به اینکه بردار اولیه به بردار ویژه ماتریس مورد مطالعه نزدیک باشد. این الگوریتم می‌تواند در محیط‌های با آنیزتروپی ضعیف (نظیر بلوره صوتی کوارتز) کارآمد باشد.

یک راه حل برای به کارگیری عملی معادله کریستوفل اصلاح شده و جداسازی امواج در مصالح با آنیزتروپی قوی، این است که بر مبنای مفهوم سرعت گروهی امواج، عمل شود، زیرا سرعت گروهی امواج به معنای انرژی امواج تخت است. سرعت گروهی، مقدار بردار سرعت گروهی است که وابسته به زاویه انتشار است و این مقدار منحصر به فرد است و می‌توان با (اندیس کریستال‌گرافی میلر)، آن را تصدیق نمود.

همان‌گونه که از محتوای دترمینان مشاهده می‌شود، سرعت و امتداد هر دو در داخل دترمینان ظاهر شده‌اند، از این‌رو در انتشار امواج در محیط پیزوالکتریکی هر دو پارامتر مؤثرند. یعنی با معلوم بودن سرعت، می‌توان امتدادهای مجهولی را به دست آورد که در آن امتدادهای، موج قابلیت انتشار دارد یعنی انتشار موج به جهت انتشار موج نیز به سبب آنیزتروپی وابسته است.

از آنجا که اصلاح پیزوالکتریک^{۱۹} کوچک است:

$$\Delta C_{ik} = \frac{C_i C_k}{C} \quad (22)$$

$$(C_{ik} + \Delta C_{ik}) u_k = v^* u_i \quad (23)$$

سرعت‌های فازی از معادله اخیر به دست می‌آید که می‌توان برای گروه‌های مختلف کوری مصالح پیزوالکتریک محاسبه کرد.

۱-۱-۲ - حل مسئله برای کریستال صوتی لیتیوم نیوباته لیتیوم نیوباته به واسطه خلوص ذاتی و نیز نداشتن حساسیت شیمیایی و قابلیت آن در ساخت ساختارهای تناوبی یک کاندید مطلوب از میان بلورهای متنوع صوتی است. لذا به جهت

$$C_i \equiv N_m e_{mj} N_j \quad (17)$$

مزیت این عملگر این است، ضرایب تانسور پیزوالکتریکی e_{ijk} (i,j,k=۱-۳) به ضرایب ماتریسی e_{im} (m=۱-۶) تبدیل می‌شود. از سوی دیگر ضرایب دیالکتریک [۱۰] به صورت زیر بیان می‌شود:

$$C \equiv \rho N_m e_{mj} N_j \quad (18)$$


بنابراین فرم کامل معادله اصلاح شده کریستوفل [۱۰]، به فرم زیر در می‌آید [۸]:

$$\left(C_{ik} + \left(\frac{C_i C_k}{C} \right) - v^* \delta_{ik} \right) u_k = 0 \quad (19)$$

شرط وجود جواب غیرصفر برای معادله اصلاح شده کریستوفل آن است که دترمینان ضرایب صفر باشد [۸]، یعنی:

$$\det \left(C_{ik} + \left(\frac{C_i C_k}{C} \right) - v^* \delta_{ik} \right) = 0 \quad (20)$$

اما به کارگیری عملی معادله (۱۵)، به واسطه عدم دقت در تعیین عمود بر سطوح کنندی (عکس سرعت فاز)، به ویژه در سطوح کنندی سه بعدی و نیز به واسطه فقدان مرکز تقاضان در مواد پیزوالکتریک، و عدم جداسازی کامل مقادیر ویژه بسامد مشکل است و برای دقت‌های مورد نیاز برای طراحی مهندسی هزینه‌های محاسباتی (به واسطه استفاده از فرضیات اضافه) و آزمایشگاهی افزایش می‌یابد. دلیل آن است که قطبش مدها دقیقاً موازی یا عمود بر بردار موج نمی‌شود (به همین دلیل نیز امواج در محیط‌های «آنیزتروپی قوی» با مدهای شبه طولی و شبه عرضی افقی و شبه عرضی عمودی تعریف می‌شوند) و سطوح کنندی برای مواد پیزوالکتریک شامل سطوح محدب، مقعر و زینی است که به وسیله خطوط پارabolیک تقسیم‌بندی می‌شوند و برای تفکیک آنها از یکدیگر باید نقاط با انحنای صفر تعیین شود و یافتن این نقاط به روش‌های عددی، بر عدم قطعیت‌های پارامترهای مورد نیاز طراحان مهندسی می‌افزاید. علاوه بر این، روش‌های مبتنی بر تفکیک موج‌های طولی و عرضی در محیط‌های آنیزتروپی، اغلب در محیط‌های با آنیزتروپی ضعیف کارآمد هستند و جداسازی کامل آنها در محیط‌های با آنیزتروپی قوی با تقریب زیادی همراه است که



شکل ۱- سرعت فاز در ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته الاستیک برای موج طولی در صفحه $X_1 = 0$ با درنظر گرفتن کوپلینگ پیزوالاستیک (خطچین) و در حالت فقط الاستیک (خطچین ستاره‌ای)

۲-۲- نتایج عددی و تحلیل آنها

به منظور ارائه گرافیکی پاسخ‌ها، معادله (۲۰) به صورت عددی برای لیتیوم نیوباته حل می‌شود. تانسورهای کریستال لیتیوم نیوباته [۸]، براساس مقادیر داده شده در مرجع [۱۷]، ارائه شده است. معادلات کریستوفل اصلاح شده به صورت کوپله حل می‌شود و سرعت فاز در دو حالت، حل معادله کریستوفل در حالت کلاسیک (الاستیک) و حل معادله کریستوفل در حالت اصلاح شده (لحاظ نمودن کوپلینگ) جهت ۳ نوع موج، یک نوع شبه طولی و دو موج شبه عرضی (افقی و عمودی) ارائه می‌شود.

از آنجا که سرعت فاز گروهی، به صورت ۳ بعدی است، به منظور سهولت در تحلیل نتایج و تصدیق نتایج روش به کار گرفته شده با اندیس کریستالوگرافی میلر، و به ویژه اینکه سرعت‌های فاز گروهی در برخی جهت‌های مشخص انتشار، به صورت آزمایشگاهی موجود است، سرعت فاز گروهی در برش‌های کریستالی در شکل‌های فوق ارائه شده است. شکل‌های (۱)، (۲) و (۳) سرعت فاز گروهی در برش $x_1 - cut$ ، شکل‌های (۴)، (۵) و (۶) سرعت فاز گروهی در برش $x_2 - cut$ و شکل‌های (۷)، (۸) و (۹) سرعت فاز گروهی در برش $x_3 - cut$ و به ترتیب بیانگر سرعت فاز موج طولی، عرضی اول و عرضی دوم، با درنظر گرفتن اثر کوپلینگ و بدون درنظر گرفتن اثر کوپلینگ است.

کاربردهای متنوع آن در زمینه مهندسی آکوستیک و نیز ابزارهای آزمون غیرمخرب، این بلوره صوتی انتخاب می‌شود. ضرایب الاستیسیته عبارتند از:

$$\rho = 4700 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$C_{1111} = 20/3 \times 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}, C_{1122} = 5/3 \times 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2},$$

$$C_{1133} = 7/5 \times 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}, C_{2222} = 24/5 \times 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2},$$

$$C_{1122} = 0/9 \times 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}, C_{2222} = 0/6 \times 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2},$$

$$C_{1131} = C_{1112} = C_{2231} = C_{2212} = C_{2221} =$$

$$C_{2212} = C_{2221} = C_{2212} = C_{2222} = 0$$

$$C_{2112} = C_{1123}, C_{2223} = -C_{1122}, C_{2121} = C_{2222}, C_{2222} =$$

$$C_{1123}, C_{2222} = C_{1111}, C_{1122} = -0/5(C_{1111} + C_{1122})$$

ثوابت پیزوالکتریک نیز عبارتند از:

$$e_{211} = 0/2 \frac{\text{C}}{\text{m}^2}, e_{222} = 2/5 \frac{\text{C}}{\text{m}^2}, e_{131} = 3/7 \frac{\text{C}}{\text{m}^2},$$

$$e_{223} = 1/3 \frac{\text{C}}{\text{m}^2}, e_{223} = e_{223} = e_{221} = e_{212} = e_{231} = 0$$


$$e_{212} = e_{111} = e_{122} = e_{132} = 0, e_{222} = e_{211},$$

$$e_{112} = -e_{222}, e_{211} = -e_{222}, e_{222} = -e_{131}$$


و ثوابت دی الکتریک عبارتند از:

$$\epsilon_{11} = 389 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}, \epsilon_{33} = 257 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}},$$


$$\epsilon_{22} = \epsilon_{22}, \epsilon_{23} = \epsilon_{21} = \epsilon_{12} = 0$$




شکل ۲- سرعت فاز در ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته الاستیک برای موج عرضی اول (عمودی) در صفحه $x_1 = 0$ با درنظر گرفتن کربیلینگ پیزوالاستیک (خط چین) و در حالت فقط الاستیک (خط چین ستاره‌ای)




شکل ۳- سرعت فاز در ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته الاستیک برای موج عرضی دوم (افقی) در صفحه $x_1 = 0$ با درنظر گرفتن کربیلینگ پیزوالاستیک (خط چین) و در حالت فقط الاستیک (خط چین ستاره‌ای)




شکل ۴- سرعت فاز در ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته الاستیک برای موج طولی در صفحه $x_2 = 0$ با درنظر گرفتن کربیلینگ پیزوالاستیک (خط چین) و در حالت فقط الاستیک (خط چین ستاره‌ای)




شکل ۵- سرعت فاز در ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته الاستیک برای موج عرضی عمودی (اول) در صفحه $X_2 = 0$ با درنظر گرفتن کوپلینگ پیزوالاستیک (خط چین) و در حالت فقط الاستیک (خط چین ستاره‌ای)




شکل ۶- سرعت فاز در ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته الاستیک برای موج عرضی دوم (افقی) در صفحه $X_2 = 0$ با درنظر گرفتن کوپلینگ پیزوالاستیک (خط چین) و در حالت فقط الاستیک (خط چین ستاره‌ای)



شکل ۷- سرعت فاز در ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته الاستیک برای موج طولی در صفحه $X_3 = 0$ با درنظر گرفتن کوپلینگ پیزوالاستیک (خط ستاره‌دار) و در حالت فقط الاستیک (خط ممتد)



شکل ۸- سرعت فاز در ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته الاستیک برای موج عرضی اول (عمودی) در صفحه $x_2 = 0$ با درنظر گرفتن کوپلینگ پیزوالاستیک (خط ستاره‌دار) و در حالت فقط الاستیک (خط متمد)



شکل ۹- سرعت فاز در ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته الاستیک دوم (افقی) در صفحه $x_2 = 0$ با درنظر گرفتن کوپلینگ پیزوالاستیک (خط ستاره‌دار) و در حالت فقط الاستیک (خط متمد)

(مثلاً فولاد) به منظور تحلیل نتایج، براساس اختلاف بین اثر کوپلینگ و بدون اثر کوپلینگ بلوره سنجیده می‌شود. هرچه این شکاف بیشتر باشد، دقت آزمون بالاتر است. در نقاطی که این سرعت‌ها بهم نزدیک است، یعنی آن نوع برش امدادها مناسب نیست.

منحنی‌های بدون اثر کوپلینگ، یک راهنمای طراحان است که به کمک آنها می‌توانند تعیین کنند که چه مصالحی با این نوع برش بلوره‌ای، قابل اندازه‌گیری است. میزان دقت مورد نیاز در پالایه‌های بالاگذر و پایین‌گذر، تعیین کننده نوع برش بلوره و نوع بلوره است.

در هر شکل اگر از مبدأ مختصات به هر نقطه دلخواه ببروی منحنی وصل شود، این بردار به مفهوم بردار موج و زاویه آن با محور قائم، بیانگر زاویه انتشار موج دلخواه و مقدار قرائت شده برروی منحنی بیانگر مقادیر سرعت پلاریزاسیون در جهت‌های دیگر است.

در بلوره مورد مطالعه، کوپلینگ پیزوالاستیکی باعث افزایش دامنه سرعتی شده است که این بلوره برای هر سه نوع موج طولی و عرضی عمودی و افقی، می‌تواند پشتیبانی کند. این موضوع برای طراحان ابزارهای آزمون‌های غیرمخرب و انتخاب بلوره مناسب، بسیار حائز اهمیت است زیرا دقت ابزارهای آزمون و هم‌سنجدی با ماده مورد مطالعه

جدول ۱- مقایسه سرعت فاز پلاریزه شده در جهات متفاوت تابش و پلاریزه شده حاصل از این تحقیق و نتایج آزمایشگاهی «لیزر تک اینک» برای ماده پیزوالکتریک لیتیوم نیوباته

$\frac{V_{Theory} - V_{lab}}{V_{Theory}} \times 100$	$V_{Theory} (10^5 \text{ cm/s})$	$V_{lab} (10^5 \text{ cm/s})$	جهت پلاریزاسیون	جهت انتشار
-0.16	6.06	6.04	[100], L	[100]
-0.26	6.82	6.83	[010], L	[010]
-0.29	4.48	4.46	S	[010]
-0.15	7.32	7.33	[001], L	[001]
-0.05	3.09	3.08	[100], S	[001]
-0.73	3.81	3.83	[100], S	[010]
-0.15	7.26	7.21	[001], L	[001]
-0.02	4.8	4.81	[001], S	[100]
-0.97	4.02	4.05	[010], S	[100]
-1.20	6.8	6.88	[010], QL	[010]
-0.2	3.97	3.96	[100], S	[010]
-0.13	4.5	4.49	[001], QS	[010]
-0.45	7.3	7.33	[001] L	[001]
-1.69	7.1	7.22	[001] L	[001]
-0.45	6.05	6.08	[010] L	[010]
-0.45	6.04	6.07	[100] L	[100]
-0.83	3.6	3.57	[010] S	[001]
-0.83	3.6	3.57	[100] S	[001]
-0.70	7.28	7.31	[001] L	[001]

L: Longitudinal Wave, S: Shear Wave (Transversly Wave), QL: Quasi Longitudinal Wave and QS: Quasi Shear (Transversly) Wave

با استفاده از حل عددی معادله کریستوفل اصلاح یافته، بر مبنای سرعت گروهی و ارتباط آن با اندیس‌های کریستالوگرافی می‌لر، اثر کوپلینگ پیزوالکتریکی و آنیزتروپی بر ویفرهای مختلف (برش‌های مختلف) بلوره صوتی لیتیوم نیوباته بررسی شد و با داده‌های آزمایشی تصدیق شد. شکل‌های ترسیم شده دامنه سرعت‌های مختلف صوتی که ویفرها (برش‌های) مختلف بلوره صوتی لیتیوم نیوباته می‌تواند دارا باشد را نشان می‌دهد. این مسئله نشان می‌دهد که بر حسب نوع کاربری که از این بلوره مورد انتظار است، برش (ویفرهای) متفاوت باید به کار گرفته شود. این مسئله به‌ویژه در طراحی موجبرهای صوتی و فرامواد صوتی بهمنظور کنترل نویفه حائز اهمیت خواهد بود.

تصدیق نتایج روش فوق با نتایج آزمایشگاهی و خطای پلاریزاسیون نشان می‌دهد که راهبرد انتخاب شده برای حل نسبتاً دقیق معادله کریستوفل اصلاح شده بر مبنای سرعت

۴-۲- تصدیق نتایج با استفاده از نتایج آزمایشگاهی دیگران^(۱) به منظور تصدیق نتایج، نتایج به دست آمده با داده‌های آزمایشگاهی^(۲) مربوط به بلوره صوتی لیتیوم نیوباته مقایسه می‌شود. این مقایسه در جدول ۱ ارائه شده است. همان‌طور که از ستون اول سمت راست مشاهده می‌شود خطای در حدود اختلاف آزمایشگاهی و عددی قابل قبول است.

۳- نتیجه‌گیری

اثر آنیزتروپی و کوپلینگ پیزوالاستیکی در بلورهای صوتی منجر به خلق پدیده‌های کیفی با خواص منحصر به‌فرد جدید، به‌ویژه در طراحی فرامواد صوتی - امواج صوتی در محدوده بسامدی مشخصی در آنها منتشر نمی‌شود، می‌شود که مبنای طراحی برای بسیاری از فیلترهای صوتی و کنترل نویفه است.

۱) http://www.mt-berlin.com/frames_ao/descriptions/lnb.htm

۲) <http://www.lcoptical.com/LiNbo3/LiNbo3.html>

بلورهای صوتی و تعیین برش‌های بلورهای بهمنظور طراحی مهندسی پالیهای صوتی و لرزه‌ای، گران است، روش ارائه شده، روشی مؤثر و ارزان‌تر است.

گروهی فاز و امتداد منحصر به فرد آنها، و ارتباط آن با اندیس کریستالوگرافی میلر روشی مؤثر بوده است و می‌توان به تایج آن اعتماد کرد و در حالی که هزینه‌های آزمایشگاهی برروی

واژه‌نامه

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. crystalloacoustics | 8. high pass filter | 15. hexagonal |
| 2. metamaterials | 9. low pass filter | 16. lithium niobate |
| 3. bulk acoustic wave | 10. quasi static approximation | 17. trigonal |
| 4. characteristic equation | 11. plane wave | 18. Curie Groups |
| 5. Christoffel's equation | 12. acoustic axes theory | 19. piezoelectric correction |
| 6. eigenvalue | 13. slowness surface | |
| 7. anisotropy | 14. orthotropic | |

مراجع

1. Alshits, V. I., and Chadwick, P., "Concavities on the Zonal Slowness Section of a Transversely Isotropic Elastic Material", *Wave Motion*, Vol. 25, No. 4, pp. 347-359, 1997.
2. Chadwick, P., "Wave Propagation in Transversely Isotropic Elastic Media. I. Homogeneous Plane Waves", *Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 422, pp. 23-66, 1989.
3. Musgrave, M. J. P., "On an Elastodynamic Classification of Orthorhombic Media", *Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 374, pp. 401-429, 1981.
4. Payton, R., *Elastic Wave Propagation In Transversely Isotropic Media*, Martinus Nijhoff Publication, 1983.
5. Holm, P. and Lothe, J., "The Topological Nature of the Polarization Field for Body Waves in Anisotropic Elastic Media" *Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 370, pp. 331-350, 1980.
6. Khatkevich, A. G., "Acoustic Axes in Crystals". *Soviet physics, Crystallography*, Vol. 7, No. 5, pp. 601-604, 1963.
7. Marvin, J. W., and Weber, J., *Handbook of Optical Materials*. University of California by CRC Press LLC, 2003.
8. Newnham, R. E., *Properties Of Materials: Anisotropy, Symmetry, Structure*, Kindle edition, pp. 391, Oxford University Press Inc., Oxford-New York, 2005.
9. Norris, A. N., "Acoustic Axes in Elasticity", *Wave Motion*, Vol. 40, No. 4, pp. 315-328, 2004.
10. Parton, V. Z., and Kudryavtsev, B. A., *Electromagnetoelasticity: Piezoelectrics and Electrically Conductive Solids*, Taylor & Francis, 1988.
11. Royer, D., and Dieulesaint, E., *Elastic Waves in Solids I: Free and Guided Propagation*, translated by DP Morgan, Springer-Verlag, New York, 2000.
12. Ting, T. C. T., "Longitudinal and Transverse Waves in Anisotropic Elastic Materials", *Acta Mechanica*, Vol. 185, No. 3-4, pp. 147-164, 2006.
13. Ting, T. C. T., "On Anisotropic Elastic Materials for which one Sheet of the Slowness Surface is a Sphere or a Cross-Section of a Slowness Sheet is a Circle", *Wave Motion*, Vol. 43, No. 4, pp. 287-300, 2006.
14. Topolov, V. Y., and Bowen, C. R., *From Smart Materials to Piezo-Composites, Electromechanical Properties in Composite Based on Ferroelectrics*, Springer, London, pp. 1-10, 2009.
15. Yang, J., *Basic Equations, Special Topics in the Theory of Piezoelectricity*, Springer, London, pp. 1-12, 2009.
16. Zhou, Q., Zhang, S., and Lü, Y., "Acoustic Anisotropy of Piezoelectric PbB 4O7 Crystals Studied by Laser Ultrasonics", *Materials Science and Engineering: B*, Vol. 83, No. 1, pp. 249-253, 2001.
17. Zuo-Guang, Y., *Handbook of Dielectric, Piezoelectric and Ferroelectric Materials. Synthesis, Properties and applications*, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2008.